

Комбінат	Вид брухту	Мінімальне завантаження, т	Толеранс від базової ціни на вид брухту, грн/т	Толеранси по вазі, т	Характеристики брухту	Дозволи/примітки	Заборони
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 4/501	58т+	х	менше 58т мінус 190грн/т	<b>Брухт кусковий</b> з вуглецевої сталі. Розмір до 1200х600х600мм. Товщина від 2мм. Засміченність 2%. Укриття металобрухту видами № 501, 500, 510 не більше 3т в один шар. Укриття видом №18 забороняється.	У разі недотримання мінімальної норми загрузки брухт переводиться у вид 501.	Не допускається оцинкований та емальований брухт, стружка, канати, дріт та вироби з нього, земля, каміння, пісок, скрап, окалина, скло, щебінь та інші неметалеві включення; вибухонебезпечні елементи, підвищений радіаційний фон понад 30мкрн/год, хімічно забруднений та конверсійний брухт, каналізаційні люки, могильні огради.
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 4/501/509	62т+	х	менше 62т мінус 190грн/т	<b>Брухт кусковий</b> з вуглецевої сталі. Розмір до 1500х600х600 мм. Товщина від 1мм. Засміченність 2%. Укриття металобрухту видами № 501, 500, 510 не більше 3т в один шар або пакетами виду №17 в один шар.	У разі недотримання мінімальної норми згрузки брухт переводиться у вид 501.	Не допускається оцинкований та емальований брухт, стружка, канати, дріт та вироби з нього, земля, каміння, пісок, скрап, окалина, скло, щебінь та інші неметалеві включення; вибухонебезпечні елементи, підвищений радіаційний фон понад 30мкрн/год, хімічно забруднений та конверсійний брухт, каналізаційні люки, могильні огради.
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 17	62т+	мінус 80грн/т	менше 62т мінус 190грн/т	<b>Пакети з легковагового сталевго металобрухту.</b> Розмір до 1500х600х600мм. Засміченність 2%.	Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів.	Не допускається змішувати вуглецеву сталь, яку пресують, з легваною. Не допускається пресувати лужений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи.
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 510	50т+	плюс 120грн/т		<b>Залізничні рейки, а також брухт деталей вузлів та фрагментів залізничного рухомого складу</b> з вуглецевої стал та брухт товщиною не менш 6мм, отриманий у результаті демонтажу суден та промислових об'єктів вагою куска не більше 3т. Засміченність 1%. Укриття металобрухту видами № 501, 500, 510 не більше 3т в один шар.	У разі укриття в 2 шари брухт приймається з підвищенням засміченності на 1%.	Не допускається наявність бортів, криш, люків та дніщ вагонів, частин промислових вентиляційних систем, товстостінних труб великого діаметру та арматури великого діаметру.
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 13	58т+	х		<b>Брухт сталевий, отриманий у результаті переробки на прес-ножицях з підпресуванням.</b> Розмір до 600х450х450мм. Засміченність 1,5%.		
АрселорМіттал Кривий Ріг	вид 30	62т+	???		<b>Брухт ливарного чавуну,</b> колони, труби, відливки різного характеру, автомобільні блоки і чавунні деталі для сільськогосподарського та іншого машинобудування. Розмір до 600х600х600мм. Укриття металобрухту видами № 501, 500, 510 не більше 3т в один шар. Укриття видом №18 забороняється.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	Не допускається наявність пічних плит, горілого чавунного металобрухту, гальмівних колодок тощо.